

ESPECIFICACIONES TECNICAS BENTONITA SODICA NATURAL

HUMEDAD NATURAL:	max. 13 %
GRANULOMETRÍA – RETENIDO EN 200 MESH	max. 10%
pH:	6 a 8,5
HINCHAMIENTO:	min. 36 ml / 2gr
AZUL DE METILENO A TEMPERATURA AMBIENTE:	min. 50 ml / 0,5gr
AZUL DE METILENO A 550°C:	min. 35 ml / 0,5gr
RCV: RESISTENCIA DE COMPRESION VERDE:	min. 13,5 N/cm2
RTH: RESISTENCIA A LA TRACCION EN HUMEDO:	min. 0,295 N/cm2
PERMEABILIDAD AFS:	140
COMPACTABILIDAD:	47 %
INDICE DE ESTABILIDAD TERMICA:	min. 70

Productores, Formuladores y Distribuidores:

 **Biotec Argentina**

Planta Industrial

Parque Industrial Cinco Saltos (8303)
Cinco Saltos – Río Negro
Tel./Fax: (+54+299) 498-3265
e-mail: info@biotecargentina.com.ar

Oficina Buenos Aires

Julio A. Roca Nº 570 7" C" (1067)
Ciudad A. Buenos Aires
Tel./Fax (+54+11) 4343-1199
e-mail: info@biotecargentina.com.ar