

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## ARCILLA REFRACTARIA R3

HUMEDAD NATURAL:	5 %
COLOR NATURAL	Gris

### ANALISIS QUIMICO

Si O2	60,25 %
Al2 O3	26,05 %
Fe2 O3	2,26 %
Ti O2	0,67 %
Ca O	0,37 %
Mg O	0,36 %
Na2 O	0,17 %
K2 O	2,01 %
CO3	-----
PPC	9,03%

### ANALISIS FISICO

Absorción	10,9 %
Contracción	4,0 %
CPE (ORTON):	Min. 27

Productores, Formuladores y Distribuidores:

 **Biotec Argentina**

#### Planta Industrial

Parque Industrial Cinco Saltos (8303)  
Cinco Saltos – Río Negro  
Tel./Fax: (+54+299) 498-3265  
e-mail: info@biotecargentina.com.ar

#### Oficina Buenos Aires

Julio A. Roca Nº 570 7" C" (1067)  
Ciudad A. Buenos Aires  
Tel./Fax (+54+11) 4343-1199  
e-mail: info@biotecargentina.com.ar