

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BENTONITA SODICA NATURAL

Perforaciones e Ingeniería Civil

HUMEDAD NATURAL:	13 % Max.
PH:	6 a 8,5
VISCOSIDAD 600 RPM	30 Rpm
VISCOCIDAD 300 RPM	22 Rpm
VISCOCIDAD PLASTICA	8 Cp
PUNTO DE FLUENCIA	14 Cp
RELACION PF/VP	1,75
VOLUMEN DE FILTRADO 7,5	4,8 ml
VOLUMEN DE FILTRADO 22,5 min x2	10,6 ml
GRAULOMETRIA #200	10% Max.

Productores, Formuladores y Distribuidores:



Planta Industrial

Parque Industrial Cinco Saltos (8303)
Cinco Saltos – Río Negro
Tel./Fax: (+54+299) 498-3265
e-mail: info@biotecargentina.com.ar

Oficina Buenos Aires

Julio A. Roca Nº 570 7°C" (1067)
Ciudad A. Buenos Aires
Tel./Fax (+54+11) 4343-1199
e-mail: info@biotecargentina.com.ar