

BENTO**MAX**

Impermeabilizante

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BENTONITA SODICA NATURAL

| | |
|--|--------------------|
| HUMEDAD NATURAL: | max. 13 % |
| pH: | 6 a 8,5 |
| HINCHAMIENTO - Norma ABIFA - SEMP - 058 = ml.: | > 30 ml / 2gr |
| AZUL DE METILENO - Norma ABIFA - SEMP 063 = ml.: | min. 47 ml / 0,5gr |
| IMPUREZAS - Norma API 13 A = % (1): | < 2,5% |
| PASA TAMIZ #200 % (2): | > 85 % |
| PASA TAMIZ #325 % (3): | > 60 % |
| MINERAL MONTMORILLONITA EN EL MATERIAL %: En peso seco | > 70 % |

- (1) Retenido en tamiz #200 por vía húmeda
- (2) Por vía seca
- (3) Del 100 % pasante el #200 por vía húmeda

Productores, Formuladores y Distribuidores:

The logo for Biotec Argentina features a stylized blue leaf-like symbol inside a circle, followed by the text "Biotec Argentina" in a blue, sans-serif font.**Planta Industrial**

Parque Industrial Cinco Saltos (8303)
Cinco Saltos - Río Negro
Tel./Fax: (+54+299) 498-3265
e-mail: info@biotecargentina.com.ar

Oficina Buenos Aires

Julio A. Roca Nº 570 7°C" (1067)
Ciudad A. Buenos Aires
Tel./Fax (+54+11) 4343-1199
e-mail: info@biotecargentina.com.ar