

ESPECIFICACIONES TECNICAS

BENTONITA SODICA NATURAL

HUMEDAD NATURAL:	max. 13 %
pH:	6 a 8,5
HINCHAMIENTO - Norma ABIFA - SEMP - 058 = ml.:	> 30 ml / 2gr
AZUL DE METILENO - Norma ABIFA - SEMP 063 = ml.:	min. 50 ml / 0,5gr
IMPUREZAS - Norma API 13 A = % (1):	< 2,5%
PASA TAMIZ #200 % (2):	> 85 %
PASA TAMIZ #325 % (3):	> 60 %
MINERAL MONTMORILLONITA EN EL MATERIAL %: En peso seco	> 70 %

- (1) Retenido en tamiz #200 por vía húmeda
- (2) Por vía seca
- (3) Del 100 % pasante el #200 por vía húmeda

Productores, Formuladores y Distribuidores:

**Planta Industrial**

Parque Industrial Cinco Saltos (8303)
Cinco Saltos - Río Negro
Tel./Fax: (+54+299) 498-3265
e-mail: info@biotecargentina.com.ar

Oficina Buenos Aires

Julio A. Roca Nº 570 7°C" (1067)
Ciudad A. Buenos Aires
Tel./Fax (+54+11) 4343-1199
e-mail: info@biotecargentina.com.ar